

Con la sua luminosità semi-lucida e la leggera trasparenza, la collezione Trill offre una pelle nappa pieno fiore che definisce nuovi standard di lusso e raffinatezza. Ideale per la creazione di calzature e pelletteria esclusive, questa linea combina l'eleganza di un look semilucido e leggermente trasparente. Ogni prodotto realizzato con Trill non è solo bello da vedere, ma anche fatto per durare: una scelta privilegiata per chi cerca il meglio senza compromessi.

With its semi-glossy shine and slight transparency, the Trill collection offers a full-grain nappa leather that sets new standards of luxury and refinement. Ideal for the creation of exclusive footwear and leather goods, this range combines the elegance of a semi-glossy and slightly transparent look. Every product made with Trill is not only beautiful to look at, but also made to last: the perfect choice for those seeking the best without compromise.



European and extra-EU origin



Thickness 1.1–1.3 mm



Average size 19–24 sf



Chrome tanning



Dyed through


Analisi
Test

Metodo di prova
Test method

Unità di misura
Measurement unit

Garantito
Guaranteed

| | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Resistenza allo strappo Tear strength | UNI EN ISO 3377-2 | N | ≥ 35 |
| Resistenza alla trazione Tensile strength | UNI EN ISO 3376 | N/mm ² | ≥ 10 |
| Resistenza alle flessioni (secco, 50.000 cicli) Flex resistance (dry, 50.000 cycles) | UNI EN ISO 5402 | - | Nessun danno No damage |
| Distensione del fiore allo scoppio Distension and strength of grain | UNI ISO 3379 | mm | ≥ 7 |
| Adesione della rifinitura (a secco) Finish adhesion (dry) | UNI EN ISO 11644 | N/cm | ≥ 2,5 |
| Solidità del colore allo strofinio (secco, 100 cicli) Colour fastness to rubbing (dry, 100 cycles) | UNI EN ISO 11640 | Scala dei grigi Grey scale | ≥ 3/4 |
| Solidità del colore allo strofinio (umido, 20 cicli) Colour fastness to rubbing (wet, 20 cycles) | UNI EN ISO 11640 | Scala dei grigi Grey scale | ≥ 3 |
| Solidità del colore alla luce artificiale (energia di esp. 5.300 kJ/m²) Colour fastness to artificial light (exp. energy 5.300 kJ/sqm) | UNI EN ISO 105B02 (MET. 5) | Scala dei grigi Grey scale | ≥ 4 |
| Solidità del colore alla goccia d'acqua (valutazione dopo 16h dopo abrasione) Colour fastness to water spotting (evaluation after 16h after brush) | UNI EN ISO 15700 | Scala dei grigi Grey scale | ≥ 3 |
| Crockmeter (secco, 15 cicli) Crockmeter (dry, 15 cycles) | UNI EN ISO 20433 | Scala dei grigi Grey scale | ≥ 3 |
| Crockmeter (umido, 10 cicli) Crockmeter (wet, 10 cycles) | UNI EN ISO 20433 | Scala dei grigi Grey scale | ≥ 3 |
| Abrasione Taber (CS10 500g, 100 cicli) Wear resistance (CS10 500g, 100 cycles) | UNI EN ISO 17076-1 | Scala dei grigi Grey scale | ≥ 3 |
| Abrasione Martindale (9kPa, 1600 cicli) Martindale abrasion (9kPa, 1600 cycles) | UNI EN ISO 12947-1 and 2 | Scala dei grigi Grey scale | ≥ 3 |



La pelle di Gruppo Mastrotto è stata sottoposta al sistema di misurazione Biobased, certificato dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). La percentuale Biobased rappresenta il carbonio organico derivato da materiale rinnovabile, rispetto al carbonio di origine fossile. Il metodo utilizzato per la quantificazione è l'ASTM International D6866.

LEATHER CARE

Evitare la luce diretta del sole.
Evitare l'esposizione alle fonti di calore.
Avoid direct sunlight.
Avoid exposure to heat sources.

Gruppo Mastrotto leather has been subjected to the Biobased measurement method, certified from the United States Department of Agriculture (USDA). The Biobased percentage represents the organic carbon that originates from renewable material, compared to fossil carbon. The analytical method used to quantify the amount is in according to ASTM International D6866.